

SDELAYPOL.RU



ЗАЩИТИ МЕТАЛЛ

СДЕЛАЙ ПОЛ

ФАБРИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

**ПОЛИМЕРНАЯ
ДОЛГОВЕЧНАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ГРУНТ-ЭМАЛЬ
ПО МЕТАЛЛУ**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Антикоррозионная грунт-эмаль «Защити Металл» предназначена для противокоррозионной защиты любых металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

СВОЙСТВА

- самогрунтующееся
- антикоррозионное
- быстросохнущее
- атмосферостойкое
- высокопрочное
- долговечное
- внутри и снаружи помещений
- вертикальные и горизонтальные поверхности
- стойкость к агрессивным средам

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для окраски новых металлических, а также прокорродированных и ранее окрашенных поверхностей.

Допускается нанесение грунт-эмали на плотно сцепленную ржавчину. При этом ее толщина не должна превышать 100 мкм. для неотчетливых конструкций. При окраске ответственных, несущих и других конструкций с длительным сроком эксплуатации толщина плотно сцепленной ржавчины не должна превышать 50 мкм.

Грунт-эмаль «Защити Металл», образует декоративное и долговечное покрытие стойкое к воздействию городской атмосферы, растворов солей,

слабых кислот, щелочей, климатических факторов. Покрытие устойчиво при эксплуатации в условиях атмосферного воздействия и слабоагрессивной среды с температурой от -45°C до +80°C.

УПАКОВКА

Поставляется в металлических банках 0,75 кг. и 2 кг., а также металлическое ведро 20 кг.

СОСТАВ

Композиция смол, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель.

НАНЕСЕНИЕ

После вскрытия банки грунт-эмаль нужно тщательно перемешать. При длительном хранении грунт-эмали возможно образование комочков, что не является браковочным фактором.

В результате правильного перемешивания состав становится однородным.

Грунт-эмаль «Защити Металл» возможно наносить на окрашиваемую поверхность кистью, валиком, а также воздушным распылением, в зависимости от технического задания, условий и возможностей производства окрасочных работ. Грунт-эмаль поставляется с вязкостью, удобной для производства работ кистью. В зависимости от режимов и методов нанесения допускается разбавление материала растворителем Р-4, Р-5 или Ксилолом до 10 % от массы. Расход грунт-эмали составляет от 120 до 150 мл. на 1 м², в зависимости от метода нанесения и структуры основания.

При нанесении температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и самого материала

«Защити Металл» должна быть не ниже +5°C. Время до нанесения второго слоя при 20°C составляет 6 часов.

Растворители для очистки инструмента: Р-4, Р-5, Ксилол.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукт «Защити Металл» сертифицирован по всем необходимым правилам, нормам и стандартам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте производителя. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство.

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам.

Производитель не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения данного продукта.



**СДЕЛАЙ
ПОЛ**

ФАБРИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Норма по ТУ 2388-003-37271917-2012
Цвет грунт-эмали	красно-коричневый RAL8017, серый RAL7042, зеленый RAL6005, красный RAL3005, черный RAL9005, графит RAL7024, желтый RAL1023, по RAL по желанию заказчика
Условная вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-246(4) при (20+0,5)°С, с, не менее	30
Массовая доля нелетучих веществ, %, для базового исполнения: в зависимости от цвета	30-60
Время высыхания до ст.3 (отлипа) при 20°С, ч, не более, для однослойного покрытия	12
Твердость пленки, не менее, по маятниковому прибору типа М-3, у.е.	0,4
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не менее	3
Прочность покрытия при ударе(Y1), см≥	50
Адгезия пленки, балл, не более	1
Стойкость к статическому воздействию 3% раствора NaCL при 20°С, ч, не менее	72

