



«Сделай ПОЛ Укрепляющий-Антипыль»
Грунт полиуретановый однокомпонентный
без запаха

ТУ 2257-007-37271917-2015



тел.: +7 (495) 766-80-50, +7 (495) 768-80-70
www.sdelaypol.ru



«Сделай ПОЛ Укрепляющий-Антипыль»

Грунт полиуретановый однокомпонентный

без запаха

ТУ 2257-007-37271917-2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт «Сделай ПОЛ Укрепляющий-Антипыль» без запаха — однокомпонентная полиуретановая грунтовка без запаха. Отверждается при контакте с естественной влажностью воздуха. Не содержит органические растворители.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт однокомпонентный без запаха применяется для грунтования поверхностей пористых минеральных оснований, таких как бетон, цементно-песчаные стяжки, штукатурка при устройстве окрасочных и наливных полиуретановых покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий. При укладке ламината, паркета, инженерной доски в том числе при укладке данным покрытий методом приклеивания. Для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметизирующих материалов.

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам, например, требованиям СП 29.13330.2011 «Полы».

Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

Основные требования к бетонному основанию: прочность на сжатие – не менее 20 Н/мм², прочность на отрыв – не менее 1,5 Н/мм², влажность – не более 4% (масс.).

Бетонное основание обработать с помощью дробеструйного, фрезероального или шлифовального оборудования. Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.

Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная обработка.



«Сделай ПОЛ Укрепляющий-Антипыль»

Грунт полиуретановый однокомпонентный

без запаха

ТУ 2257-007-37271917-2015

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал поставляется в готовом для применения виде и не требует перемешивания.

Дополнительное разбавление грунтовки или добавление наполнителей с целью регулирования вязкости не допускается.

Грунтовку следует наносить однородным тонким слоем без пропусков с помощью нейлонового или мехового валика с коротким ворсом. Допускается использование оборудования безвоздушного распыления.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ И ЛУЖ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ!

Качественно загрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность. Участки основания, где грунтовка полностью впиталась, следует загрунтовать повторно. В тёплое время года рекомендуется завершать работы по грунтованию по возможности вечером, так как в течение прохладного времени суток нанесенная грунтовка лучше проникает в основание.

Промежуточный или лицевой слой покрытия допускается наносить после высыхания грунтовочного слоя до степени 3 («до отлипа»), обычно через 8-12 ч. при условии, если появляется возможность ходить по нанесенному слою, не оставляя следов, но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-Обладает высокой проникающей способностью.

-Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований.

-Обеспечивает высокую прочность адгезионной связи покрытия с основанием.

-Обработанная материалом поверхность основания устойчива как к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств), так и к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей.

-Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

-Идеален при грунтовании оснований в том числе жилых помещениях

-Практически не имеет запаха

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше +30°C.

Открытую упаковку с остатками грунтовки хранить для последующего применения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Установленный срок годности материала - 18 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

По истечении срока годности материал подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и в случае подтверждения его пригодности может быть использован по назначению.



«Сделай ПОЛ Укрепляющий-Антипыль»

Грунт полиуретановый однокомпонентный

без запаха

ТУ 2257-007-37271917-2015

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией.

Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Основа

Преполимер дифенилметандиизоцианата (МДИ)

Внешний вид:

низковязкая жидкость коричневого цвета

Плотность (при +20°C)

1,08±0,02 кг/л

Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла

130±10 с 130±10 с

4 мм (при +20°C) Условная вязкость по ВЗ

246, диаметр сопла 4 мм (при +20°C)

Содержание нелетучих веществ

100 %

Время высыхания

не более 3 ч

до степени 1 (при +20°C)

Время высыхания

не более 12 ч

до степени 3 (при +20°C)

Адгезионная прочность

не менее 2,5 Н/мм²

Рекомендуемый расход:

0,20-0,30 кг/м²

Практический расход зависит от впитывающей способности основания.

Упаковка:

6 кг